


# Direct-Therm 200GP FSC® / S2005 / SCK 70g

291



#### **SUPERFICIAL**

Fasson® Direct-Therm GP es un superficial para impresión térmica directa recubierto de gran lisura diseñado para aplicaciones de uso general de corta duración en ambientes secos.

#### Especificación

Peso	78.7 g/m²
Calibre	81.3 μm ±10%
Resistencia a la tracción MD	3.6 kN/m
Resistencia a la tracción CD	1.8 kN/m

#### **ADHESIVO**

Adhesivo permanente base hule de uso general con alto tack y óptimo desempeño en aplicaciones con sustratos como: cartón, PE, PP, HDPE, entre otros.

Hotmelt	
3 °C	
-40 a 70 °C	
≥ 2.6 lbs/in	
≥ 2.1 lbs/in	
	3 °C -40 a 70 °C ≥ 2.6 lbs/in

### **RESPALDO**

El liner SCK de  $70~{\rm g/m^2}$  es un papel kraft supercalandrado y blanqueado que presenta alta resistencia interna, dureza y resistencia al desgarro.

# Especificación

Peso	61 g/m²
Calibre	61.0 μm ±10%
Resistencia a la tracción MD	5.2 N/m
Resistencia a la tracción CD	1.6 N/m
LAMINACIÓN	
Calibre total	147.3 µm

# **USOS Y APLICACIONES**

Este material térmico directo esta diseñado para las aplicaciones de etiquetas de precios para cenefas y anaqueles, empaques de alimentos así como etiquetas de identificacion de muestras para análisis clinicos, partes en tránsito y otras. Diseñado para correr en una gran variedad de impresoras a velocidades moderadas o con bajo voltaje en los cabezales de impresión y un buen nivel de definición y revelado.

#### IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN

Producto apropiado para impresión variable de cabezal térmico

# RECOMENDACIONES

Se sugiere almacenar este producto en lugares limpios, ventilados y secos.

## **GARANTÍA**

Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones sobre los productos de AVERY DENNISON se basan en pruebas que se consideran confiables, pero que no constituyen garantía alguna. Todos los productos AVERY DENNISON son vendidos en el entendimiento de que el comprador ha determinado de modo independiente la idoneidad de tales productos para su objetivo. AVERY DENNISON garantiza al comprador original que sus productos están exentos de defectos en los materiales y en su mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha de envío. El único eventual resarcimiento a favor del comprador por un incumplimiento relevante de esa garantía no excederá la sustitución del producto defectuoso, o, a elección de AVERY DENNISON, la emisión de una nota de crédito o reembolso por un importe no mayor al precio de compra del producto defectuoso. La responsabilidad de AVERY DENNISON por productos defectuosos no podrá exceder en ningún caso el precio de compra del producto defectuoso.

Los datos considerados en este documento pueden variar de acuerdo con las condiciones de sustrato y aplicación. Asimismo, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Siempre recomendamos probar primero el material.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ESPECÍFICAMENTE MÁS ARRIBA SE OTORGA EN REEMPLAZO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICÍTA INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. AVERY DENNISON EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE. En ningún caso será Avery Dennison responsable por cualquier otro daño, incluyendo, pero no initiatidose a, la pérdida de cualquier beneficio, uso, producción, posibilidad y/o pérdida de capital por parte del comprador. Ningún vendedor, agente o representante de ventas de AVERY DENNISON está autorizado para otorgar garantías ocurriaria a lo que antecede. Ninguna renuncia o modificación de las condiciones antecedentes será válida a menos que se haga por escrito y sea tirmada por los representantes legales de AVERY DENNISON con facultades suficientes a tales fines.

Septiembre, 2020

